

Technické dáta


Vlastnosti		Jednotka
Výdatnosť	2,00 kg/m ² pri hrúbke 2 mm	kg/m ²
Vzhľad	Polotuhá	-
Farba	šedá	-
Minimálna hrúbka	2.0	mm
Riedenie	V prípade potreby maximálne 10% vody	-
Doba vyzretia (T=23°C, R. H. 50%)	24 - 30	hodín
Čakacia doba 1. a 2. vrstva (T=23°C – 73 °F, R. H. 50%)	4 - 8	hodín
Teplota aplikácie	+5 /+35	°C
Doba schnutia (T=23°C, R. H. 50%)	4	hodiny
Skladovanie	12 mesiacov v originálnom balení a na suchom mieste	mesiac
Balenie	25 kg plastové vedro	kg

Záverečné predstavenia		Jednotka	Norma	Výsledky
Vodeodolný	Test: prešiel	-	EN 14891	vodeodolný
Hydroizolácia pri pozitívnom tlaku vody	9.5 9.4	bar atm	EN 12390-8	-
Predĺženie	149.33%	-	ISO 527-1	-
Schopnosť premostňovať trhliny	3.2	mm	ISO 527-1	-
Test zvetrávania	1680 (10 rokov*)	hodín	EN ISO 11507	-
Odolnosť voči 50 cyklom zmrazovania a rozmrazovania (-15°C/+15°C)	nezmenené	-	EN 202	nezmenené
Ohybový test na chlad	- 26	°C	ISO 1519	Odolné do priemeru 10 mm.
Odolnosť proti prerazeniu	68.7 7.0	N kgf	UNI 8202 ASTM D4833	-
Pevnosť v ťahu	2.37	MPa	-	-
Reakcia na oheň	class C s2, d0	-	EN 13501-1	-
Skúška priľnavosti na priamu trakciu na betóne	1.089	N/mm ²	UNI EN 1542	Typ predĺženia A/B (medzi podkladom a produktom)

Záverečné predstavenia		Jednotka	Norma	Výsledky
Priľnavosť na mierne opotrebovanú bitúmenovú membránu Skúška priľnavosti odtrhnutie	2.50	MPa = N/mm ²	EN ISO 4624 ASTM D4541	Typ predĺženia A (od podkladu)
Adhézia na polyuretán s uzavretými bunkami Test adhézie odtrhnutie	1.25	MPa = N/mm ²	EN ISO 4624 ASTM D4541	Typ predĺženia A/B (medzi podkladom a produktom)
Priľnavosť na polystyrén Skúšobná priľnavosť odtrhnutie	0.50	MPa = N/mm ²	EN ISO 4624 ASTM D4541	Typ predĺženia A (od podkladu)

Certifikácia kvality vnútorného vzduchu (AIQ)

Vyhodnotenie výsledkov

Nariadenie alebo protokol	Verzia predpisu alebo protokolu	Záver
Francúzske nariadenie o VOC	Vyhláška z marca 2011 (DEVL1101903D) a Arrêté z apríla 2011 (DEVL1104875A) upravená vo februári 2012 (DEVL1133129A)	
Francúzske komponenty CMR	Nariadenie z apríla a mája 2009 (DEVP0908633A a DEVP0910046A)	Prešlo
Talianska konštrukcia CAM	Vyhláška 11. októbra 2017 (GU č. 259 zo 6. 11. 2017)	Prešlo
AgBB/ABG	Požiadavky na konštrukčné systémy s ohľadom na ochranu zdravia, ABG máj 2019, AgBB august 2018	Prešlo
Belgické nariadenie	Kráľovský dekrét z mája 2014 (C-2014/24239)	Prešlo
EMICODE	Apríl 2020	EC 1 PLUS
Komfort vnútorného vzduchu®	Komfort vnútorného vzduchu 7.0 z mája 2020	Prešlo
Komfort vnútorného vzduchu GOLD®	Komfort vnútorného vzduchu GOLD 7.0 z mája 2020	Prešlo
Modrý anjel (DE-UZ 113)	DE-UZ 113 pre „Nízkoemisné podlahové krytiny Lepidlá a iný inštalovaný materiál“ (verzia január 2019)	Prešlo
BREEAM International	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)	Exemplarna úroveň
BREEAM® NOR	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)	Prešlo
LEED®	„Materiál s nízkymi emisiami“ podľa požiadavky LEED v4.1	Prešlo
CDPH	Scenár triedy	CDPH/EHLB/Štandardná metóda V1.2. (január 2017)
	Kancelársky scenár	CDPH/EHLB/Štandardná metóda V1.2. (január 2017)

