

### Technické dáta\*

Vlastnosti		Jednotka
<b>Vydatnosť</b>	3.50 kg/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>
Vzhľad	pasta	-
Farba	vlastné farby NCS	-
Riedenie	10-20% vody	-
Konzistencia zmesi	pasta	-
Čakacia doba medzi 1a 2 vrstvou (T=20°C; R.H. 40%)	8 -10	hodiny
Teplota aplikácie	+5 /+35	°C
Maximálna vlhkosť	70%	-
Pracovná teplota	-15/+40	°C
Doba schnutia (T=20°C; R.H. 40%)	8	hodiny
Skladovanie	12 mesiacov v pôvodných nádobách a na suchých miestach	mesiace
Balenie	25 kg plastové vedro	

Záverečné predstavenia		Jednotka	Norma	Výsledok
Pevný obsah	80%	-	-	-
Priepustnosť vodných pár μ (hrúbka 1 mm)	7	-	-	Vysoko priedušný
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	1680 (> 10 rokov)	Hodín	UNIENISO11507	-
Odolnosť voči priamemu vystaveniu UV lúčmi	1000 hodín 5 rokov	-	UNIENISO11507	-
Odolnosť voči dusičnanu draselnému (tiež známy ako indický soľník)	-	-	-	výborný

